



HQ EXTENDERS

HOJA TECNICA

ALUMINA MCA2

USOS.

La ALUMINA CALCINADA MCA2 es un oxido de aluminio de muy alta pureza, bajo nivel de impurezas contaminantes y alta refractariedad.

Se recomienda y encuentra aplicación en todo tipo de materiales refractarios que requieran alta resistencia a temperatura y baja porosidad, piezas cerámicas, fritas, compuestos cerámicos, pinturas refractarias y recubrimientos impermeables.

ANALISIS QUIMICO TIPICO

	Mínimo	Máximo	Típico
Al ₂ O ₃	98.40%		99.30%
SiO ₂		0.074%	0.030%
Fe ₂ O ₃		0.054%	0.032%
Na ₂ O-Total		0.60%	0.420 %
Humedad(300°C)		0.50 %	0.15 %
PPC (300-1000°C)		0.30 %	0.06 %

GRANULOMETRIA

	Mínimo	Máximo	Típico
Retenido M-325		4%	1.70 %
Fondo		96%	97.00 %

EMPAQUE

Súper Saco de 1.00 – 1.20 toneladas